

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- пригоден для укладки покрытий на ещё влажный или сухой клеевой слой, а также для приклеивания покрытий контактным способом
- длительное открытое время
- высокая клеящая способность
- не содержит растворителей по TRGS 610
- реактивируется с помощью фена для горячей сварки без насадки
- пригоден для отапливаемых полов и для использования под мебель на роликах

НАЗНАЧЕНИЕ



Для приклеивания

- коммерческих ПВХ- покрытий в рулонах;
 - покрытий из вспененного винила на пол и на стены;
 - ПВХ-покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон;
 - теплоизоляционных материалов;
 - отражающих стеновых материалов в спортзалах
- на впитывающие и не впитывающие влагу основания**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополимерная дисперсия
Цвет	бежевый
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	прибл. 1,28 г/м ³
Время подсушки	10-90 минут, в зависимости от способа приклеивания*
Время высыхания	ок. 24 часов*
Способ нанесения	зубчатым шпателем А1/А2, В1, в зависимости от вида покрытия
Расход	шпатель А1/А2 - 220 – 270 г/м ² ; шпатель В1 – 430-450 г/м ²
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре
Срок хранения	прибл. 15 месяцев, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Морозостойкость	нет
Температура применения	не ниже 15°С
Относительная влажность воздуха (RH)	не выше 75 %

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

- Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, без трещин и пыли, ровным, свободным от слоев, препятствующих адгезии. Полы с недостатками необходимо доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и шпатлёвку. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать.
- Для подготовки пригодного для кресел на роликах, впитывающего влагу, ровного основания необходимо прошпатлевать слоем 1,5-2 мм с помощью нивелирующей массы Forbo Eurocol, подходящей под предполагаемые условия эксплуатации.
- Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (например, ангидритные стяжки), должны принципиально шпатлеваться минимум слоем 2 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед использованием размешать! Нанести клей с помощью зубчатого шпателя равномерно на основание. Размер зубцов шпателя зависит от ровности поверхности и основы покрытия. Для гладкой основы используется зубчатый шпатель А1 или А2 (виниловые покрытия), а для структурированной В1 (текстильные покрытия). Основа покрытия должна полностью соприкоснуться с клеевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя.
2. **Укладка покрытия на ещё влажный клеевой слой:** при укладке на абсорбирующие основания после нанесения клея подождать 10-15 мин. (время подсушки) и уложить покрытие в ещё влажное клеевое поле, затем притереть.
3. **Приклеивание на высохший слой клея (одностороннее приклеивание):** при приклеивании на неабсорбирующие основания и для паронепропускающих покрытий клей предварительно должен полностью подсохнуть. Время подсушки ок. 30 - 60 минут, в зависимости от климатических условий в помещении. Покрытие после укладки сразу же хорошо притереть, в особенности в области швов.
4. **Контактное приклеивание** (приклеивание покрытий на стены, потолки и отражающих стеновых покрытий в спортивных сооружениях): клей нанести на основание и подложку покрытия и по аналогии с односторонним приклеиванием дать ему подсохнуть. В течение времени укладки (ок. 90 минут) уложить покрытие и хорошо притереть. Дальнейшая корректировка покрытий невозможна!
5. Клей в течение нескольких дней можно реактивировать с помощью фена для горячей сварки без насадки. Для этого необходимо нагреть основание и покрытие до температуры прикл. 70-80° и клеить аналогично контактному приклеиванию.
6. При укладке покрытий, подверженных сильному изменению размеров под влиянием тепла (усадка/растяжение), рекомендуем использовать клеи 640 Eurostar Unicol или 528 Eurostar Allround.
7. Сварку швов покрытия можно производить только на следующий день.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °С в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия должны лежать в развёрнутом виде. Соблюдайте рекомендации производителей покрытий по их укладке!
- Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий температура основания, клея и покрытия должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность в помещении должна быть не выше 75 % (рекомендуемая < 65 %).
- Возможные загрязнения клеем удалить по возможности быстро водой.
- Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов.
- Для укладки ковровых покрытий рекомендуем клей для текстильных покрытий с низкой эмиссией 509 Eurostar Tex!

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

20 кг, 13 кг, 6 кг, 3 кг, 1,3 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	522 Eurosafe Star Tack
Упаковка	1,3 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг
Штрих-код	4607164120771, 4607164120788, 4607164120795, 4607164120801

28.12. 2015г., per. 01